Premium Planks
TECHNISCHE FICHE

AFMETINGEN EN BASISGEGEVENS	STANDAARD	RESULTAAT
AFMETINGEN	EN ISO 24342	Plank: 1220 x 180 mm
DIKTE	EN ISO 24346	6.5 mm
SLIJTLAAG	EN ISO 24340	0.70 mm
KLIKSYSTEEM	-	Clicksysteem (2G)
OPPERVLAKTEBEHANDELING	-	PU coating + beschermd door aluminiumoxide (anti-kras) en vlekbestendige technologie
V-GROEF	-	MICRO 4 zijdes
KERN	-	Geluidsreducerende, waterbestendige, rigide kern SPC

TECHNISCHE GEGEVENS	STANDAARD	RESULTAAT
MASSA	-	10.80 kg/m²
NORMEN	EN 649 / EN ISO 10582	OK
GEBRUIKSKLASSE – LICHT INDUSTRIEEL	EN 685 / EN ISO 10874	42: Licht industrieel algemeen
GEBRUIKSKLASSE - COMMERCIEEL	EN 685 / EN ISO 10874	33: Commercieel zwaar
GEBRUIKSKLASSE - RESIDENTIEEL	EN 685 / EN ISO 10874	23: Huishoudelijk zwaar
BRANDREACTIE	EN 13501-1	Bfi -S1
VLEKBESTENDIGHEID	EN 438-2	Groep 1/2/3: Graad 5
LICHTECHTHEID	EN ISO 105-B02	>6
ELEKTRISCH GEDRAG – LICHAAMSPANNINGEN	EN 1815	Pass
INDRUKBESTENDIGHEID – RESTINDRUK	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
BUREAUSTOELEN – CONTINU GEBRUIK	ISO 4918	OK
THERMISCHE WEERSTAND	EN 12667	<0.122 (m²K/W)
SLIPWEERSTAND*	EN 13893 / DIN 51130	DS R9
SLUITWEERSTAND	EN 660-2 / EN 649	Klasse T
STOOTVASTHEID	EN 13329	OK
KLIKSTERKTE	ISO 24334	Korte zijde: 14.7 kn/m - Lange zijde: 3.7 kn/m
ZWELLING	ISO 24336	OK
MAATVASTHEID	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10 %
CONTACTGELUIDREDUCTIE	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	Lw = 19dB
VLOERVERWARMING	Geschikt voor standaard systemen in cementvloeren.	Niet geschikt voor het verwarmen van elektrische films.

GEVAARLIJKE STOFFEN	STANDAARD	RESULTAAT
VOC EMISSIE	French VOC Regulation (ISO 16000)	A+
FORMALDEHYDE EMISSIE (E1)	EN 717-1	E1
REACH	-	Voldoet aan norm
PCP	EN 12673	OK

* SLIPWEERSTAND wordt gemeten op het product af fabriek. De SLIPWEERSTAND kan worden beïnvloed door vervuiling van het oppervlak, het gebruik en het onderhoud van het product.

CE
EN 14041